

Sika® Abglättmittel N

Simítófolyadék építőipari alkalmazásokhoz

Műszaki adatok

Vegyi bázis	Tenzidek vizes oldata
Szín	Színtelen
Sűrűség ¹ (MSZ EN ISO 2811-1 : 2011)	kb. 1,006 kg/m ³ (+23 °C-on)
Viszkozitás ² (MSZ EN ISO 2431 : 2012)	(3 mm-es tölcsérnyílás) kb. 93 sec
Kinematikai viszkozitás (MSZ EN ISO 2431 : 2012)	39,0 mm ² /sec
pH-érték	7,64
Alkalmazhatósági hőmérséklet	kb. +5 °C – +35 °C
Tárolás	Felbontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva
Eltarthatóság	24 hónapig

¹) CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsgálat)

²) 22 °C / 50% rel. páratart.

Termékleírás

A Sika® Abglättmittel N vizes bázisú, oldószermentes simítófolyadék a Sikaflex® anyagok felületének elsimítására.

A Sika® Abglättmittel N az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Felelős gondoskodás (Responsible Care) program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® Abglättmittel N alkalmas a frissen bedolgozott Sikaflex® ragasztó- és tömítőanyagok felületének elsimítására.

Termékelőnyök

- Semleges
- Bőrbarát
- A festékbevonatot nem támadja meg
- Nem mossa ki a frissen felvitt tömítő- illetve ragasztóanyagot

Feldolgozási eljárás

A glettelő eszközt benedvesítjük a Sika® Abglättmittel N simítófolyadékkal, és adott esetben a ragasztó- és tömítőanyagok felületére permetezzük. A fuga felületére enyhe nyomással ráhelyezve, a fuga hosszirányát követve a felületet elsimítjuk. Az enyhe rányomás fontos, hogy a tömítő- és ragasztóanyagot a fugázásra kerülő rész oldalfelületeihez nyomjuk. Ha glettelő fát használunk, azt a munkafolyamatok között a simítófolyadékban tároljuk, hogy a fafelület telítődjön, így könnyebb a nehezen elsimítható ragasztó- és tömítőanyagokkal dolgozni. A simítófolyadék maradványait a fuga felületéről és a környezetéről tiszta vízzel lehet lemosni.

A Sika® Abglättmittel N simítófolyadékot ne használjuk foltosodásra érzékeny, porózus felületeken. Munkavégzés előtt a fugaszéleket ajánlott maszkoló szalaggal leragasztani.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végzését az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében. A flakont használat után azonnal, szorosan zárjuk vissza.

Figyelem

A Sika® Abglättmittel N anyagot felbontás után néhány héten belül fel kell használni. Ha a Sika® Abglättmittel N kellemetlen szagúvá válik, nem szabad felhasználni.

Átfényezhetőség

A Sika® Abglättmittel N kismennyiségű, vízben oldódó alkotórészeket tartalmaz, melyek a felületen maradnak. Ezek az alkotórészek vízzel könnyedén eltávolíthatók. Amennyiben a Sika® Abglättmittel N simítófolyadékkal kezelt Sikaflex® anyag átfényezésre kerül, a felületét átfényezés előtt vízzel öblítse le (ez közvetlenül az elsimítás után is elvégezhető).



További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

Csomagolás

Flakon	1 liter
	5 liter

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok labor-teszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

