

TERMÉK ADATLAP

SikaBond®-50 Parquet

KÖNNYEN KENHETŐ, RUGALMAS PARKETTARAGASZTÓ TELJES FELÜLETŰ RAGASZTÁSHOZ

TERMÉKLEÍRÁS

SikaBond®-50 Parquet egy egykomponensű, oldószermentes parkettaragasztó.

FELDOLGOZÁS

SikaBond®-50 Parquet alkalmas tömör- és szalagparketták (minden típus), mozaik parketták, ipari parketták, valamint laminált parketták teljes felületű ragasztásához.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- A ragasztó csiszolható
- A parketta 12 óra elteltével csiszolható
- Rugalmas, kopogóhang gátló
- Alkalmas padlófűtési aljzatokhoz
- Elasztikussága révén csökkenti az aljzatra jutó igénybevételt
- Egykomponensű, felhasználásra kész
- Oldószermentes
- Szagtalan
- Gyorskötésű
- A legtöbb parkettához alkalmazható

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- EMICODE EC1^{PLUS} R
- LEED® EQc 4.1
- SCAQMD, 1168-as előírás
- BAAQMD, 51-es előírás, 8. szabályzat

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyí alapanyag	Poliuretán
Csomagolás	17 kg-os fém vödör 18 kg-os kartondoboz (3 x 6 kg-os zsák)
Szín	Parketta barna
Eltarthatóság	A SikaBond®-50 Parquet eredeti, sértetlen csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.
Tárolási feltételek	A SikaBond®-50 Parquet közvetlen napfénytől védett, száraz helyen +5 °C és +25 °C között tárolható.
Sűrűség	kb. 1,60 kg/l (MSZ EN ISO 1183-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Shore A keménység	kb. 40 (28 nap után) (MSZ EN ISO 868)
Szakítószilárdság	kb. 0,7 N/mm ² (ISO 37)

Szakadási nyúlás	kb. 200%	(ISO 37)
Nyírószilárdság	kb. 0,6 N/mm ² , 1 mm-es ragasztó vastagság esetén	(ISO 17178)
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C - +40 °C	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	<p>Teljes felületű ragasztás:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lamella, mozaik- és ipari parkettákhoz B3 fogazású simítóval (IVK irányelveknek megfelelően), az anyagfelhasználás: 800 - 1000 g/m². ▪ Szalag- és kétrétegű parkettákhoz B6 (= P4) (IVK irányelveknek megfelelően) vagy 3/16" 1/8" 1/8" fogazású simítóval, az anyagfelhasználás: 900 - 1200 g/m². ▪ Tömör parkettákhoz, hajó- és laminált padlókhöz B11 (= P5) (IVK irányelveknek megfelelően), AP 48 vagy 3/16" 3/16" 3/16" fogazású simítóval, az anyagfelhasználás: 1000 - 1300 g/m². <p>Hosszú, széles burkolólapok, ill. egyenetlen alapfelület esetén a ragasztó feldolgozásához a megadottnál nagyobb fogazású fogazott simítót is lehet használni (hogyan megelőzzük az üregek kialakulását és gondoskodjunk az egyenetlen tapadófelületről).</p> <p>Az alapfelület Sika® Primer MR Fast vagy Sika® Primer MB alapozóval történő kezelése esetén a SikaBond®-50 Parquet anyagszükséglete csökken.</p>
Állékonyosság	A SikaBond®-50 Parquet nagyon könnyen szétosztható, a simítófog-bordák nagyon stabilak.
Levegő környezeti hőmérséklete	+15 °C - +35 °C
Relatív páratartalom	40% - 70%
Alapfelület hőmérséklete	Fektetés közben és a SikaBond®-50 Parquet teljes kötéséig az alapfelületnek és a környezet hőmérsékletének is +15°C és +35°C között kell lennie padlófűtés nélkül, és padlófűtés esetén +20°C és +35°C közötti hőmérsékletűnek kell lennie.
Alapfelület nedvességtartalma	<p>Megengedett alapfelületi nedvességtartalom padlófűtés nélkül:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2,5% CM cementesztrich esetén. ▪ 0,5% CM anhidrit esztrich esetén. ▪ 3 - 12% CM magnezit esztrich esetén (a szervesanyag arányától függően). <p>Megengedett alapfelületi nedvességtartalom padlófűtés esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,8% CM cementesztrich esetén. ▪ 0,3% CM anhidrit esztrich esetén. ▪ 3 - 12% CM magnezit esztrich esetén (a szervesanyag arányától függően). <p>Megjegyzés: Az alapfelület nedvességtartalmát és minőségét a padlógyártója, valamint az általános építőipari szabványok szerint be kell tartani.</p>
Kötési sebesség	kb. 4.5 mm / 24 óra (23 °C / 50% rel.páratart.)
Bőrképződési idő / Átvonhatósági idő	kb. 60 perc (23 °C / 50% rel.páratart.)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

A SikaBond®-50 Parquet alkalmazásakor az általános építőipari szabályokat tartjuk be. További információkat a Method Statement "Full Surface Bonding" kiadványunkban talál.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

- A felület tiszta, száraz, egyenetlen, olajtól, zsírtól, portól és laza részekről mentes legyen. A festéket, cementszapot és az egyéb rosszul tapadó részeket távolítsuk el.
- Beton és / vagy cement esztrich felületeket csiszoljuk le és alaposan tisztítsuk meg egy ipari porszívóval.
- Anhidrit esztrich / önterülő anhidrit esztrich felületeket csiszoljuk meg, majd alaposan tisztítsuk

meg ipari porszívóval röviddel a ragasztási munkálatok megkezdése előtt.

- Beszórt, öntött aszfaltot alapozzuk Sika® Primer MR Fast vagy Sika® Primer MB alapozóval a Termék Adatlapja szerint.
- Mázas kerámia vagy meglévő kerámia burkolatokat tisztítsuk meg Sika® Aktivator-205-tel vagy csiszoljuk meg a csempék felületét és alaposan tisztítsuk meg ipari porszívó segítségével.
- Fa- / gipszkarton (pl. karton, rétegelt falemez): ragasszuk / csavarozzuk a lemezt az alapfelülethez. Önterülő aljzat esetén kérjük forduljon Műszaki Szaktanácsadó Szolgáltatunkhoz
- Egyéb alapfelületek esetén kérjük forduljon Műszaki Szaktanácsadó Szolgáltatunkhoz.
- A SikaBond®-50 Parquet alapozás nélkül használható

cementes padlók, anhidrit padlók, laminált parketta, beton és kerámia lapok esetén.

- Beszört öntött aszfalt, magas nedvességtartalmú cement esztrich, valamint régi ragasztómaradványok vagy gyenge alapfelület esetén használjunk Sika® Primer MR alapozót. Kérjük, olvassa el a Termék Adatlapját vagy forduljon Mszaki Szaktanácsadó Szolgálatunkhoz

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A SikaBond®-50 Parquet ragasztót a megfelelően elő-készített aljzatra közvetlenül a fémvödörből hordjuk fel, majd eloszlatjuk egy fogazott simítóval.

Nyomjuk a rögzítendő fapadlót erősen a ragasztóra úgy, hogy az alsó része teljesen érintkezzen a ragasztóval. A darabokat ezután illesszük össze egy kalapács és egy ütőfa segítségével. Szükséges a fapadlókat a tetejük felől megütögetni a megfelelő tapadás érdekében. A faltól legalább 10-15 mm távolságot tartunk.

A padló járható és / vagy csiszolható 12-24 óra elteltével (23 °C / 50% rel.páratart., 1 mm-es rétegvastagság esetén, a környezeti körülményektől és a ragasztási rétegvastagságtól függően nő az idő.)

A friss, kikötetlen ragasztót a padló felületéről azonnal el kell távolítani egy tiszta ruha, ill. szükség szerint Sika® Remover-208 vagy Sika®HandClean-T segítségével. Használat előtt mindig készítsünk összeférhetőségi vizsgálatot.

A fapadló gyártója szerinti fektetési utasításokat és az általános építőipari szabályokat be kell tartani.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után az összes eszköz és berendezés Sika® Remover-208 és / vagy Sika®HandClean T anyaggal tisztítható.

A megkötött / megszilárdult anyag csak mechanikai úton távolítható el.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Biztonsági Adat Lap
- Előkezelési útmutató tömítő és ragasztóanyagok: Pre-treatment Chart Sealing and Bonding
- Eljárás ismertető: Method Statement "Teljes felületű ragasztás"

KORLÁTOZÁSOK

- SikaBond®-50 Parquet csak gyakorlott kivitelezők részére javasolt.
- Ne használja a SikaBond®-50 Parquet ragasztót 100 mm szélesség és 1200 mm hosszúság feletti tömör parketták esetén.
- A megfelelő bedolgozhatóság érdekében a ragasztó hőmérsékletét tartsuk +15 °C-on vagy afölött.
- A ragasztó megfelelő kötéséhez szükséges biztosítanunk a megfelelő páratartalmat / légnedvességet.
- Amennyiben a fapadló talajnedvesség ellen nem szigetelt területeken kerül elhelyezésre, mint pl. pincékben vagy egyéb helyeken, ott Sika® Primer MB alapozóval lezárt Sikafloor® EpoCem szigetelést kell készíteni. Részletes utasításokért olvassa el a Termék Adatlapját vagy lépjen kapcsolatba

vevőszolgálatunkkal.

- Vegyileg előkezelt (pl. ammóniával, fapáccal, tartósítószerrel kezelt fa), vagy magas olajtartalmú fapadlók esetén a SikaBond®-50 Parquet ragasztót csak akkor használja, ha azt a vevőszolgálatunk írásban engedélyezte.
- Ne használja PE, PP, PTFE / Teflon és egyes plasztikus műanyagokhoz (vagy végezzen előzetes vizsgálatokat, ill. lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal).
- Néhány alapozó ne-gatíván befolyásolja a SikaBond®-50 Parquet tapadását (előzetes vizsgálat ajánlott).
- Amennyiben nem hornyolt vagy csapos parketta pl.: mozaik parketta fektetésénél alkalmazzuk a SikaBond®-50 Parquet terméket ügyeljünk arra, hogy a csatlakozások között ne kerüljön felszínre a ragasztó.
- Ügyeljünk arra, hogy a ragasztóanyag ne érintkezzen a fapadló felületével. Bármilyen bevonat alkalmazása előtt szükséges ezt ellenőriznünk, mert ez befolyásolhatja a parketta és a bevonat kapcsolatát. További információért kérem lépjen kapcsolatba Műszaki Szakszolgálatunkkal.
- Ne használjon alkoholt tartalmazó termékeket a még meg nem kötött SikaBond®-50 Parquet alkalmazásakor, mert az zavarhatja a kötési reakciót.
- További információért kérem lépjen kapcsolatba Műszaki Szakszolgálatunkkal.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

SikaBond-50Parquet_hu_HU_(05-2016)_1_1.pdf

Termék Adatlap
SikaBond®-50 Parquet
május 2016, Version 01.01
ID No.: 020512010000000026