

## TERMÉK ADATLAP

# SikaBond®-52 Parquet

### OLDÓSZERMENTES, POLIURETÁN ALAPÚ PARKETTARAGASZTÓ

#### TERMÉKLEÍRÁS

A SikaBond®-52 Parquet egykomponensű, oldószermentes parkettaragasztó jó kezdeti szilárdsággal és állékonyossággal.

#### FELHASZNÁLÁS

A SikaBond®-52 Parquet alkalmas teljes felületű ragasztásra SikaBond® Dispenser berendezéssel felhordva:

- Tömör- és többretegű parkettákhoz, mozaikparkettákhoz, ipari parkettákhoz, lamella parkettákhoz, forgácslemez padlóburkolati rendszerekhez és aljzatokhoz.

A SikaBond®-52 Parquet alkalmazható Sika® AcouBond®-System-mel és sávós felhordással:

- Tömör fa táblák, háromrétegű fa és forgácslemez padlóburkolati rendszerhez és aljzatokhoz.

A SikaBond®-52 Parquet kifejezetten alkalmas problémás fa padlóburkolatokhoz.

#### JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- A ragasztó csiszolható
- A padlófelület 12 óra elteltével csiszolható
- Rugalmas, lépéshangcsökkentő
- Közvetlenül a régi kerámia lapokon alkalmas
- Alkalmas padlófűtési aljzatokhoz
- Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Csökkenti az aljzatra jutó igénybevételt

#### KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup> R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- LEED® EQc 4.1
- SCAQMD, 1168. előírás
- BAAQMD, 8. szabályzat, 51. előírás

#### TERMÉKINFORMÁCIÓ

<b>Vegyí alapanyag</b>	Poliuretán, <i>i</i> -Cure Technológia
<b>Csomagolás</b>	300 ml-es kartus / 390 g, 12 kartus/doboz 600 ml-es fóliatasak / 790 g, 20 fóliatasak/doboz 1800 ml-es fóliatasak / 2370 g, 6 fóliatasak/doboz 13 kg fém vödör
<b>Szín</b>	Parketta barna
<b>Eltarthatóság</b>	A SikaBond®-52 Parquet az eredeti, bontatlan, szigetelt csomagolásában és a tárolási feltételek betartása mellett a gyártástól számítva 12 hónapig eltartható.
<b>Tárolási feltételek</b>	A SikaBond®-52 Parquet száraz helyen, közvetlen napfénytől védve, +5 °C és +25 °C között tárolandó.
<b>Sűrűség</b>	kb. 1,30 kg/l (ISO 1183-1)

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Shore A keménység	kb. 35 (28 nap után)	(ISO 868)
Szakítószilárdság	kb. 1,4 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 37)
Szakadási nyúlás	kb. 600%	(ISO 37)
Nyírószilárdság	kb. 1,1 N/mm <sup>2</sup> , 1 mm-es ragasztóréteg vastagság esetén	(ISO 17178)
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C - +40 °C	

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

<b>Anyagfelhasználás</b>	<p>Sika® AcouBond®-System:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ kb. 400–500 ml/m<sup>2</sup> SikaLayer®-03 esetén és kb. 500–600 ml/m<sup>2</sup> SikaLayer®-05 esetén. Minden bevágott rést teljesen töltsön ki. A ragasztó kinyomásához 8 x 10 -es háromszög alakban vágja ki a kinyomócsőrt. Teljes felületű ragasztás SikaBond® Dispenser-1800 /-3600 /-5400 berendezéssel:</li><li>▪ A SikaBond® Dispenser berendezéssel végzett teljes felületű ragasztáshoz kérjük, olvassa el a SikaBond® Dispenser sorozat Alkalmazástechnikai Útmutatóját.</li></ul> <p>Sávós felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ kb. 44 ml/ folyóméter, ~250–500 g/m<sup>2</sup> a sávok elhelyezésétől függően (tömrör fa lapok, háromrétegű parketta, forgácslemez).</li></ul> <p>Sika® Primer MB-vel és/vagy Sika® Primer MR Fast anyagokkal alapozott felületek esetén a szükséges anyagmennyiség csökkenhet.</p>
<b>Állékonyság</b>	<p>A SikaBond®-52 Parquet stabil simító-fog bordákat biztosít. A SikaBond®-52 Parquet kinyomópisztollyal vagy SikaBond® Dispenser berendezésekkel könnyen feldolgozható.</p>
<b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>	+15 °C - +35 °C
<b>Relatív páratartalom</b>	40% - 70%
<b>Alapfelület hőmérséklete</b>	<p>A fektetés alatt és amíg SikaBond®-52 Parquet ragasztóanyag teljesen meg nem köt a környezeti és az alapfelületi hőmérséklet legyen +15 °C és +35 °C közötti, padlófűtés esetén +20 °C és +35 °C közötti.</p>
<b>Alapfelület nedvességtartalma</b>	<p>Megengedhető alapfelületi nedvességtartalom padlófűtés nélkül:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2,5% CM cementesztrich esetén</li><li>▪ 0,5% CM anhidrid esztrich esetén</li><li>▪ 3–12% CM magnezit esztrich esetén (szervesanyag tartalomtól függően)</li></ul> <p>Megengedhető alapfelületi nedvességtartalom padlófűtés esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,8% CM cementesztrich esetén</li><li>▪ 0,3% CM anhidrid esztrich esetén</li><li>▪ 3–12% CM magnezit esztrich esetén (szervesanyag tartalomtól függően)</li></ul> <p>Megjegyzés: Az alapfelület nedvességtartalmánál, minőségénél és felületi minőségénél minden esetben figyelembe kell venni a fa padló gyártójának iránymutatásait.</p>
<b>Kötési sebesség</b>	kb. 3,5 mm/24 óra (23 °C / 50% rel.páratart.)
<b>Bőrképződési idő / Átvonhatósági idő</b>	kb. 60 perc (23 °C / 50% rel.páratart.)

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

A SikaBond®-52 Parquet feldolgozására az összes szabványos építési útmutató érvényes. További információkért kérjük, olvassa el a "Teljes felületű ragasztás" és a "SikaBond® Dispenser" Alkalmazástechnikai Útmutatókat.

## ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

- Az alapfelület legyen tiszta, száraz, szilárd, homogén és zsírtól, olajtól, portol, laza/málló részekről mentes. Az alapfelületről a festékbevonatot, cementiszapot és a gyengén tapadó részeket távolítsa el.
- A beton és/vagy cementes alapfelületeket csiszolja le és alaposan tisztítsa meg ipari porszívóval.
- Az anhidrid esztrichet, beleértve az önthetic anhidrid esztrichet is kevés idővel a ragasztóanyag

feldolgozását megelőzően le kell csiszolni és ipari porszívóval alaposan meg kell tisztítani.

- A beszórt öntött aszfaltot Sika® Primer MR Fast-tal vagy Sika® Primer MB-vel kell alapozni. Az alkalmazási utasításokért kérjük, olvassa el a Termék Adatlapot.
- A csempék és meglévő kerámialapok felületéről távolítsa el a zsíros szennyeződések Sika® Aktivator-205-tel, vagy csiszolja le és tisztítsa meg ipari porszívóval.
- Fa és/vagy gipsz táblákat (pl.: forgácslemez, furnérlemez) a megfelelő rögzítés érdekében ragassza és/vagy csavarozza az aljzathoz. Úsztatott szárapadlók esetén, forduljon tanácsért a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
- Más alapfelületek esetén kérjük, forduljon tanácsért a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
- A SikaBond®-52 Parquet alapozás nélkül alkalmas cementesztrichen, ahidrid esztrichen, forgácslemezen, betonon és kerámia lapokon.
- Beszórt öntött aszfalthoz, nagy nedvességtartalmú cementesztrichhez, meglévő ragasztórétegre vagy gyenge alapfelületre használjon Sika® Primer MB alapozót. További részletes iránymutatásért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

## FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

### Sika® AcouBond®-System:

- A Sika® AcouBond®-System feldolgozására vonatkozó utasításokért kérjük, olvassa el a Termék Adatlapját vagy forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

### Teljes felületű ragasztás SikaBond® Dispenser berendezéssel:

- A SikaBond®-52 Parquet SikaBond® Dispenser berendezéssel közvetlenül az előkészített alapfelületre felhordható. Az egyes fa padlóburkolati elemeket nyomja határozottan a ragasztórétegre, hogy az első fele teljes felületen érintkezzen a ragasztóval. Ezután illessze össze az elemeket kalapács és ütőfa segítségével. Fa padlóburkolatokat általában szükséges felülről is megütogetni. A fal és a padlóburkolat széle között hagyjon 10-15 mm-es hézagot. További részletes feldolgozási utasításokért kérjük, olvassa el a SikaBond® Dispenser berendezés Termék Adatlapját vagy forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

### Sávós feldolgozás:

- Miután behelyezte a ragasztó tárolóját a kinyomópisztolyba, kb. 10 mm magas és 8 mm széles háromszög alakban nyomja az előkészített alapfelületre a ragasztóanyagot (a fa padlóburkolat típusától függően). A sávok közötti távolság ne legyen nagyobb, mint 150 mm. A fa padlóburkolati elemeket határozottan nyomja a ragasztórétegre a ragasztócsíkokra merőlegesen. Ezután illessze össze az elemeket kalapács és ütőfa segítségével. A padlóburkolat gyártója által előírt, a padlóburkolat és a fal közötti hézagszélességet be kell tartani.

A padlóburkolat gyalogosan járható és/vagy csiszolható 24-48 órával a fektetés után (23 °C / 50% rel. páratart., 1 mm-nél kisebb rétegvastagság esetén, a környezeti körülményektől és a ragasztóréteg vastagától függően).

A friss, meg nem kötött ragasztót a padlóburkolatról azonnal távolítsa el egy tiszta rongy segítségével és szükség esetén tisztítsa meg a felületet Sika® Remover-208-cal vagy Sika® TopClean-T-vel. Minden esetben feldolgozás előtt ellenőrizze a padlóburkolat összeférhetőségét Sika® Cleaner-208-cal. A padlóburkolat gyártója által adott iránymutatásokat minden esetben tartsa be.

## ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Minden berendezést és eszközt feldolgozás után azonnal tisztítson meg Sika® Remover-208-cal és/vagy Sika® TopClean T-vel. A már megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

## TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Biztonsági Adatlap
- Előkezelési Táblázat  
Ragasztás és Tömítés
- Alkalmazástechnikai Útmutató "Teljes felületű ragasztás"
- Alkalmazástechnikai Útmutató "SikaBond® Dispenser"

## KORLÁTOZÁSOK

- A SikaBond®-52 Parquet csak képzett szakkivitelezők részére alkalmas.
- A jó feldolgozhatóság érdekében a ragasztóanyag hőmérséklete legyen legalább +15 °C.
- A ragasztóanyag megfelelő térhálósodásához megfelelő páratartalomra/nedvességre van szükség.
- Csempéken való feldolgozás előtt végezzen előzetes tapadási vizsgálatokat.
- A Sika® AcouBond-System, sávosan feldolgozott parketták, valamint csapos és eresztékes parketták esetében az alábbi korlátozások érvényesek:
- Minimális parketta méret: Hosszúság: 300 mm (legalább 3 ragasztósáv), szélesség: 50 mm, vastagság: 12 mm.
- A maximális parketta vastagság 28 mm.
- Amennyiben a fapadló nedvesség ellen nem szigetelt területen kerülne elhelyezésre (pl.: párazáró réteggel el nem látott területek, pincék), ott Sika® Primer MB alapozóval lezárt Sikafloor® EpoCem szigetelést kell készíteni. Részletesen utasításokért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
- Vegyileg előkezelt (pl.: ammóniával, fapáccal, tartósítószerrel kezelt fa) és nagy olajtartalommal rendelkező fapadlók esetén a SikaBond®-52 Parquet csak a Sika írásos engedélyével használható.
- Ne használja polietilénen (PE), polipropilénen (PP), teflonon (PTFE), vagy hasonló lágyított szintetikus anyagon.
- Néhány alapozó károsan befolyásolhatja a SikaBond®-52 Parquet tapadását, végezzen előzetes vizsgálatokat.
- A SikaBond®-52 Parquet kifejezetten fapadló ragasztására alkalmas. A csapolt és eresztékes parkettatípusok fektetése közben (pl.: mozaikparketta) ügyeljen, hogy a parkettaragasztó ne kerüljön a parkettaelemek közötti részbe.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne kerüljön kapcsolatba a padlóburkolat fedőbevonatával. Amennyiben az

érintkezés elkerülhetetlen, a bevonat kompatibilitását ellenőrizze. További információkért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

- Ügyeljen rá, hogy a meg nem kötött SikaBond®-52 Parquet ne kerüljön kapcsolatba alkoholtartalmú anyagokkal, mert ez károsan befolyásolhatja a kötési reakciót.
- További részletes információkért és tanácsokért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.  
Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP  
SikaBond®-52 Parquet  
Október 2019, Version 01.01  
020512010000000003

SikaBond-52Parquet-hu-HU-(10-2019)-1-1.pdf