

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom[®]-583 Low Expansion

POLIURETÁN, ÖNTÁGULÓ, KINYOMÓPISZTOLLYAL FELDOLGOZHATÓ HAB CSEKÉLY UTÓTÁGULÁSSAL

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom[®]-583 Low Expansion egykomponensű, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab csekély utótágulással és kötés közbeni nyomással. A Sika Boom[®]-583 Low Expansion alkalmas nyomásérzékeny felhasználáshoz, pl. ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése.

FELHASZNÁLÁS

- Nyomásérzékeny felhasználás
 - Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
 - Rések és üregek feltöltése, szigetelése
 - Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
 - Cső- és vezetékátörések körüli hézagok feltöltése
- A termék alkalmas bel- és kültéri felhasználáshoz.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Csekély utótágulás
- Csekély kötés közbeni nyomás
- Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
- Jó hőszigetelő képesség
- Hatékony hangszigetelés
- Jól tapad számos építőanyaghoz
- Egykomponensű, felhasználásra kész
- A megkötött hab vágható, faragható, csiszolható és festhető

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyí alapanyag	Poliuretán hab
Csomagolás	750 ml-es túlnyomásos flakon gumiszeleppel: 12 flakon / doboz További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Szín	Világossárga
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 15 hónapig.
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. A flakont függőleges helyzetben tárolja. A flakont védje a közvetlen napfénytől és az +50 °C feletti hőmérséklettől (robbanásveszély). Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Sűrűség	kb. 20 kg/m ³ (FEICA TM 1019)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Térfogatnövekedés	kb. 50 % (FEICA TM 1010)
Fény- és hőállóság	Nem tartósan UV-álló

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Kiadósság	750 ml-es flakon:	
	Habhozam	kb. 42 L (FEICA TM 1003)
	Feltölthető hézag hossza	kb. 34 m* (FEICA TM 1002)
*20 × 50 mm-es hézag alapján		
Termék hőmérséklete	Optimális	+18 °C és +25 °C között
Levegő környezeti hőmérséklete	Optimális	+18 °C és +25 °C között
	Megengedhető	+5 °C és +35 °C között
Alapfelület hőmérséklete	Optimális	+18 °C és +25 °C között
	Megengedhető	+5 °C és +35 °C között
Vágási idő	kb. 40 perc (ezután egy 30 mm-es hurka vágható)	(FEICA TM 1005)
Fogásbiztos	kb. 8 perc	(FEICA TM 1014)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, ép, szilárd, olajtól, zsírtól, portól, laza vagy homokolódó részekről mentes. A festékbevonatot, a cementiszapot és a gyengén tapadó részeket távolítsa el. A termék jól tapad alapozó és/vagy aktivátor nélkül is a legtöbb építőanyaghoz, pl.: fa, beton, téglá, fém vagy alumínium. Nem hagyományos alapfelület esetén előzetes tapadás-vizsgálat elvégzése ajánlott.

Nedvesítse elő az alapfelületet tiszta vízzel, ez biztosítja a hab megfelelő kötését és megátolja a hab további tágulását.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Használat előtt alaposan, legalább 20 másodpercig rázza a flakont. Feldolgozás közbeni hosszabb várakozás után ismét rázza fel.

Miután felrázta, távolítsa el a kupakot a flakonról. Csavarja fel a flakont a kinyomópisztoly menetére. A kinyomott hab mennyiségét a ravaszra kifejtett nyomással vagy a kinyomópisztoly adagoló csavarjával tudja szabályozni.

Fejjel lefelé tartsa a flakont, miközben kinyomja a habot.

A mélyebb hézagokat több rétegben töltsse fel. Hagyon minden réteget kellően kitágulni és megszilárdulni, mielőtt vízzel előnedvesíti a következő réteg feldolgozásához. Csak részben töltsse fel a réseket/üregeket, mivel a hab kötés közben kitágul. A kisebb rések feltöltéséhez használhat hosszabbító csövet, ez azonban csökkenti a hab áramlási sebességét.

A flakon eltávolítása előtt a flakonban maradt összes anyagot nyomja ki egy edénybe, így biztonságosan kezelhető. Ha a flakont kiürítés nélkül távolítja el, az a hab kifröccsenését eredményezheti. Használat után a kinyomópisztolyt Sika Boom® Cleaner tisztítófolyadékkal tisztítsa meg. Ha a flakont úgy távolítja el, hogy

nem tisztítja meg utána alaposan Sika Boom® Cleanerrel, az károsíthatja a kinyomópisztolyt.

Függőleges / vízszintes épületelemek ragasztása esetén támassza ki az elemeket, amíg a termék nem éri el a megfelelő szilárdságot.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika Boom® Cleaner vagy Sika® Remover-208 tisztító folyadékkal. A kinyomópisztoly tisztításához csavarja fel a Sika Boom® Cleaner-t a kinyomópisztoly menetére és kövesse az utasításokat. Ne hagyja felcsavarva a Sika Boom® Cleaner-t a kinyomópisztolyra, mert a szelep károsodhat. A megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK

- A hab kötéséhez nedvességre van szükség. A nem elegendő nedvesség a hab további, nem kívánt tágulásához vezethet (utótágulás).
- Ne használja mechanikai vagy szerkezeti rögzítés céljából.
- A termék nem tapad polietilén (PE), polipropilén (PP), politetrafluoretilén (PTFE / Teflon) felületekhez, szilikonhoz, olajos, zsíros vagy leválasztó szerrel bevont felületekhez.

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-583 Low Expansion

Április 2020, Version 01.01

02051406000000119

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel: +36 1/371-2020

Fax: +36 1/371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-583 Low Expansion

Április 2020, Version 01.01

02051406000000119

SikaBoom-583LowExpansion-hu-HU-(04-2020)-1-1.pdf