

SikaLastomer® ALU

Kiváló tapadású, emelt hőállóságú alumínium fóliával fedett butil tömítőszalag

Műszaki adatok

Vegyvi bázis	Butilkaucsuk / alumínium műanyagfólia
Szín	Butil; fekete
Sűrűség	1,4 g/cm ³
Elválasztó réteg	Szilikonpapír (szélesebb mint a szalag a könnyebb leválasztás érdekében)
Vastagság	1,0 mm
Szakítószilárdság	> 100 N/25 mm (hosszirány)
Szakadási nyúlás	> 60%
Lefejtési szilárdság 90° / 100mm	≥ 20 N /25mm
Feldolgozási hőmérséklet	5 °C – +40 °C Ügyeljünk a páralecsapódásra!
Alkalmazhatósági hőmérséklet	-30 °C – +80 °C
Páraáteresztő képesség	Párazáró
Eltarthatóság	+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten UV fénytől védve tároljuk. A termék nem fagyveszélyes.

Termékleírás

A SikaLastomer® ALU tartósan plasztikus, butilkaucsuk alapanyagú, alumínium fóliával társított tömítőszalag. Az így összetársított rendszer a butil tömítőanyagok pozitív tulajdonságait (nedvességzárás) és az alumínium mechanikai és védő hatását ötvözi, egyben optikailag tetszetős megjelenést biztosít.

Felhasználási terület

- A SikaLastomer® ALU alkalmas alumínium, acél, üveg, fa, műanyag elemek tömítésére
- Üveghomlokzatok és fémlemez szegélyek illesztési hézag-tömítéseihez az üveg- és fémiparban, valamint télikertek és üvegházak tömítési munkáihoz
- Beázások azonnali megszüntetése a javítóiparban
- Légcsatornák tömítése
- Fémburkolatú szigetelő lemezek szegése

Termékelőnyök

- Kiváló tapadás
- Nagyon jó környezetállóság
- Kiváló hőállóság
- Tartósan plasztikus butil
- Kiváló vízállóság
- Magas páradiffúziós ellenállás
- Oldószermentes
- Éghetőség „B2” DIN 4102
- „E” DIN 13 501-1
- Szakadásbiztos



Feldolgozási eljárás

A tömítendő rész tiszta, száraz és zsírtól, olajtól, valamint portól mentes legyen. A tisztításon kívül más előkezelés általában nem szükséges. Porózus alapfelület esetén kérjen tanácsot az Ipari Ragasztástechnika Üzletágtól.

Kérdéses esetben előzetes kísérletek elvégzése szükséges. A feldolgozási hőmérséklet 5 °C és +40 °C között legyen. A szalag közvetlenül felhasználható a tekercsről. Az elválasztó réteget felhasználás előtt távolítsuk el, majd a butil szalagot helyezzük el és jól nyomjuk rá a felületre egy simító eszköz segítségével.

Ne használjuk a szalagot teherhordó elemként.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás (különösen lágyítót tartalmazó felületek műanyag, gumi esetén) érdekében.

Vegy ellenállóság

Édes- és tengervízzel szemben ellenálló. Szerves oldószerekkel szemben nem ellenálló.

Ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

Tekercsméret

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (m)
1,0	50*	20

*Egyéb szélességi méretek is rendelhetők.

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laborbeszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

