Construction

Sika® Separol® W-320

Termékleírás

A Sika® Separol® W-320 egy felhasználásra kész, oldószermentes, finomított ásványi olaj bázisú formaleválasztó emulzió.

Alkalmazási terület

A Sika® Separol® W-320 alkalmazását az építés helyszínén vagy előregyártó üzemekben javasoljuk az alábbi felhasználási célokra:

- Sima és nem nedvszívó zsaluzatokhoz
- Enyhén nedvszívó zsaluzatokhoz
- Melegített zsaluzatokhoz 70 °C-ig

A Sika® Separol® W-320 ezen kívül strukturált zsaluzatokhoz is alkalmazható.

Termékelőnyök

A Sika® Separol® W-320 formaleválasztó az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Viszkozitása kicsi
- A leválasztó film jól tapad függőleges zsaluzatokon
- Felszórás után önterülő
- Erősen csökkenti a pórusokat
- Nem keletkeznek éghető gőzök
- Nem gyantásodik
- Csekély mértékű por tapad a zsaluzatra
- Használata egyszerű

A Sika® Separol® W-320 formaleválasztó tulajdonságai lehetővé teszik:

- A zsaluzat könnyű és maradékmentes leválasztását a betonfelületről
- Az optikailag kifogástalan betonfelület elérését
- A károsodásmentes felületi betonminőséget
- A zsaluzat korróziótól való védelmét és gátolják annak idő előtti öregedését

Termékadatok

Szín és halmazállapot	Tejszerű, fehér folyadék
Kiszerelés	27 literes kanna, 180 literes hordó és 1000 literes konténer

Tárolás

Tárolási feltételek / eltarthatóság	Felbontatlan, eredeti csomagolásban legalább 6 hónapig eltartható. Közvetlen napfénytől, fagytól és szennyeződéstől óvjuk. A felbontott edényt visszazárva tároljuk.

Műszaki adatok

Hatóanyag	Finomított ásványi olaj vizes emulziója
Sűrűség	0,97 kg/dm^3
Bedolgozási hőmérséklet	+5 °C - +50 °C

Construction

Rendszer információ

Kiadósság

A Sika® Separol® W-320 a felhordás módjától és az alkalmazott zsaluzattól függően igen gazdaságos felhasználást tesz lehetővé.

A Sika® Separol® W-320 formaleválasztóból 1 kg elegendő:

Kb. 140 m^2 nem nedvszívó zsaluzatra (pl. acél és műanyag zsaluzat)

Felhasználási utasítás

Felhasználási eljárás / eszközök

A formaleválasztót felhasználás előtt alaposan keverjük fel.

A Sika® Separol® W-320 használatra kész. Nem szabad hígítani vagy más termékkel összekeverni!

A kezelendő zsalufelületnek tisztának és száraznak kell lennie.

A rozsda- és betonmaradványokat el kell távolítani.

A Sika® Separol® W-320 anyagot vékonyan, de megfelelő fedettséggel, egyenletesen kell felhordani, 3-6 bar üzemi nyomáson (a felhordás után fehér, pontszerű a megjelenése).

A felhordáshoz ajánljuk a Sika® HDS nagynyomású szóróberendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhoz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk.

A felhordás után kb. 20 perc (20 °C-on) száradási időt kell biztosítani.

A formaleválasztó felhalmozódását kerüljük el, száradás után a felületen maradó anyagfelesleget ronggyal vagy gumilappal célszerű eltávolítani.

A frissen felhordott formaleválasztó filmet az első órákban védjük meg az esőtől.

Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371-2022
info@hu.sika.com www.sika.hu

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel ISO 9002 szerint

KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel ISO 14001 szerint