

# Sika TR 6 formaleválasztó

## Oldószermentes formaleválasztó emulzió Fém és fa zsaluzatokhoz

### Felhasználási terület:

A Sika TR 6 formaleválasztó sokoldalúan alkalmazható és különösen alkalmas:

- n sima és nem nedvszívó zsaluzatokhoz,
- n nedvszívó zsaluzatokhoz,
- n melegített zsalufelületekhez 70 °C-ig.

A kiszaluzott felületekre utólagos rétegek felhordását (például vakolat, bevonat, ragasztó stb.), valamint azok tapadását általában nem befolyásolja hátrányosan. Kérdéses esetben az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.

### Tulajdonságok, hatás:

A Sika TR 6 formaleválasztó:

- n felhasználásra kész,
- n ásványi olaj- és oldószermentes, valamint
- n természetes és szintetikus hatóanyagokból készül.

A Sika TR 6 formaleválasztó ezen kívül a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- n szagtalan,
- n alkalmazása gazdaságos,
- n fizikai- és kémiai elválasztó hatása révén a beton zsaluzatra való tapadását megakadályozza,
- n a megadott kiadóssági mennyiségek betartásával jó minőségű látszóbeton felületek készíthetők,
- n különleges adalékanyagai csökkentik a rozsdásodást és megnövelik a fa zsaluzatok élettartamát.

### Alkalmassági engedélyek:

- n Megfelel a magyar útügyi előírásoknak (ÉME 47/2007).

### Kiadósság:

A Sika TR 6 formaleválasztóból 1 kg elegendő:

- n kb. 90 m<sup>2</sup> acél- és műanyag zsaluzatokra,
- n kb. 70 m<sup>2</sup> felületkezelt forgácslemez zsaluzatokra,
- n kb. 50 m<sup>2</sup> kezeletlen fa zsaluzatokra.

### Műszaki adatok:

Szín és halmazállapot: fehér folyadék  
Hatóanyag: szintetikus olaj és speciális zsírsav  
Sűrűség (20 °C-on): 0,98 kg/dm<sup>3</sup>  
Oldhatóság: vízben  
Alkalmazási hőmérséklet: 5 – 70 °C között  
pH-érték: kb. 8,5

### Felhasználási utasítás:

- n Minden felhasználás előtt alaposan át kell keverni.
- n A kezelendő zsalufelületnek tisztának és száraznak kell lennie.
- n A rozsdá- és betonmaradványokat el kell távolítani.
- n A terméket vékonyan, de megfelelő fedettséggel, porlasztással kell felhordani, 3-6 bar üzemi nyomáson (erősen nedvszívó zsaluzatoknál a szer kétszeri felhordása ajánlott).
- n A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóró berendezést, amelyet speciális, formaleválasztóhoz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk.
- n Ecsettel vagy ronggyal is felhordható.
- n Felhordás után kb. 20 perc száradási időt kell biztosítani (20 °C).
- n Kerüljük a szer felhalmozódását a felületen, a foltokat ronggyal, vagy gumilappal távolítsuk el.
- n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.



<b>Munka- és környezetvédelem:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény.</li> <li>n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.</li> <li>n GISCODE BTM 10</li> <li>n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust.</li> <li>n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.</li> <li>n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.</li> </ul>
------------------------------------	---

<b>Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n A Sika TR 6 formaleválasztót a gyártás során szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá.</li> <li>n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.</li> </ul>
--	--

<b>Tárolás, szavatosság:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.</li> <li>n Ömlesztett szállításkor tiszta tartályt, tárolót kell használni.</li> <li>n Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.</li> <li>n A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk.</li> <li>n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított legalább 12 hónapig.</li> </ul>
------------------------------	--

<b>Kiszerezés:</b>	<table> <tr> <td>Kanna:</td> <td>25 kg bruttó=nettó</td> </tr> <tr> <td>Hordó:</td> <td>190 kg nettó</td> </tr> <tr> <td>Konténer:</td> <td>900 kg nettó</td> </tr> <tr> <td>Tartálykocsi:</td> <td>6 tonna felett.</td> </tr> </table>	Kanna:	25 kg bruttó=nettó	Hordó:	190 kg nettó	Konténer:	900 kg nettó	Tartálykocsi:	6 tonna felett.
Kanna:	25 kg bruttó=nettó								
Hordó:	190 kg nettó								
Konténer:	900 kg nettó								
Tartálykocsi:	6 tonna felett.								

<b>Jogi tudnivalók:</b>	<p>Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékekre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.</p>
-------------------------	---

<b>Forgalmazza:</b>	<p><b>Sika Hungária Kft.</b>  H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022  info@hu.sika.com / www.sika.hu</p>
---------------------	--

**MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK**  
önkéntesen tanúsítva  
rendszeres felügyelettel  
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK**  
önkéntesen tanúsítva  
rendszeres felügyelettel  
ISO 14001 szerint

